



DONNÉES TECHNOLOGIQUES DECOMUR R



1. ENSEIGNE **DECOMUR R**

2. PANNEAUX

Dimensions 3.00m x 1.35m x 0.015

3. DESCRIPTION

Un produit décoratif qui réplique les murs en pierre et en briques

4. COMPOSITION

Composé de polyol et isocyanato.
Une finition extérieure de pierre naturelle

5. CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Densité DIN Kg/m ³ | 310 |
| Ressort DIN 53425 Kg/cm ³ | 65-75 |
| SHORE densité 530505SHD | 150-160 |

6. RESISTANCE AU FEU

(Attendant certificats)

Euroclass A2s1d0

7. RESISTANCE A LA HUMIDITÉ

Non poreux et imperméable
Pas de change avec les cycles de verglas

8. ETANCHE ET RESISTANT A LA LUMIERE DU SOLEIL

Résistant aux températures de -40 / +80 °C
Couleurs résistant à la lumière UV

9. RESISTANCE BIOLOGIQUE

Résistant aux moisissures et aux autres efflorescences
Ne contient pas de nutrition qui peut attirer des vermines et des insectes

10. ISOLATION

Le taux de conductivité de la chaleur très bas 0.2-03 Kcal/mH°C. Il agit comme isolation. Ne conduit pas l'électricité

11. ENTREPOSAGE

Horizontal